



BELUGA 250 C

Nouveau fer de lance, sa construction haut de gamme alliée à la technologie nano céramique vous offre ici une teinte noire profonde, protégeant des regards indiscrets tout en rejetant efficacement la chaleur.



Garantie SOLAR SCREEN®
15 ANS



Classement au feu
 -



Stockage de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
RESPECTÉE

LAIZES DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

INFORMATIONS TECHNIQUES

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm. (* sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	1 %
Transmission lumière visible	54 %
Réflexion lumière visible extérieure	7 %
Réflexion lumière visible intérieure	7 %
Energie solaire totale rejetée	50 %
Energie solaire totale rejetée 2*	- %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	9 %
Absorption énergie solaire	73 %
Transmission énergie solaire	18 %
Réduction éblouissement	50 %
Valeur "g"	-
Valeur 'u'	-
Rejet infrarouge (760-2500 nm)	85%
Coefficient d'ombrage	
Type de pose : Intérieure	
Longueur du rouleau	30.5 m
Composition film	PET
Épaisseur	50 µ

Couleur depuis l'extérieur : NOIR

CONSTRUCTION

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester de haute qualité optique, teinté masse sans distorsion optique
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique, teinté masse, avec particules nano-céramiques anti-chaleur
5. Adhésif PS, polymérisant avec le verre endéans les 15 jours
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film on 0805), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.

CONSEILS D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard**

Simple vitrage clair	!
Simple vitrage teinté	×
Simple vitrage teinté réfléchissant	!
Double vitrage clair	×
Double vitrage teinté	×
Double vitrage teinté réfléchissant	!
Double vitrage gaz	×
Double vitrage clair stadip ext.	×
Double vitrage clair stadip int.	×

✓ Oui ! Prudence ✗ Déconseillé

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.